

Sil Butyl

KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

Universaalne tolueenivaba liim

- Butüülkummi põhine tihendusmaterjal
- Ette nähtud membraanide ja aurutökete liimimiseks ja tihendamiseks
- Suur elastsus isegi konstruktsiooni liikumise korral
- Kõrge ilmastiku- ja vananemiskindlus
- Tolueenivaba



Koodid ja mõõdud

Versioon	Kood	Mõõdud (mm × m)	Karp (tk)	Kogus kaubalusel (karpi)
Cartridge	02040406	310	20	60
Tube	02040407	600	20	-

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed

Materjal		Butüülliiim
Tihedus	EN ISO 10563	~1,65 g/cm³
Väljundkogus, padrun		~10 m
Väljundkogus, toru		~20 m
Kõvadus (Shore A)	EN ISO 53505	~15
Min paksus kahi kohta		6 mm
Min laius kahi kohta		10–15 mm
Ilmastikukindlus		stabiilne
Mahu varieerumine		10%
Kõvenemisaeg	DIN 18545-B	1 h
Viskoossus	DIN EN 27390	stabiilne
Puhastamine (kohe pärast pealekandmist)		bensiini/tärpentiniga
Tulepüsisusklass	EN 13501-1 DIN 4102	E B2
Töötemperatuur		+5/+40 °C
Temperatuurikindlus	DIN 52455-4	-40/+90 °C
Ladustamispaik		kuiv, kaitstud UV-kiirguse eest, +15/+25 °C
Ladustamisaeg		maksimaalselt 12 kuud